

# BEWEHRUNGSDRAHT STAB



## AUF EINEN BLICK

Sorten	» B500A	
Duktilität	» normal	
Oberfläche	» profiliert, glatt und gerippt je nach Ländervorschrift	
Durchmesser	» 6 bis 12 mm, abgestuft in 0,5 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)	
Stablängen	» auf Anfrage	
Herstellung	» nach Norm oder Kundenwunsch	
Lieferzeit	» auf Anfrage	
zertifiziert für die Länder	» D   F   PL	
Verwendung	» für werkmäßig hergestellte Bewehrungen, deren Fertigung, Überwachung und Verwendung in technischen Baubestimmungen geregelt ist.	
Physikalische Werte nach DIN 488 z.B. für Deutschland	» Streckgrenze $R_e$ Streckgrenzenverhältnis Gleichmaßdehnung $A_{gt}$ voll schweißbar	mind. 500 MPa mind. 1,05 mind. 2,5 % ( $C \leq 0,22 \%$ , $C_{eq} \leq 0,50$ )